

FICHA TÉCNICA:

Calçpint

PINTURA MINERAL DE CAL GRASA EN PASTA ENVEJECIDA

Calçpint es una pintura mineral de cal, para aplicar tanto en el interior como en el exterior. Debido a su composición mineral, a base de pasta de cal, material inerte seleccionado y pigmentos inorgánicos, la pintura de cal **Calçpint** experimenta el mismo proceso de carbonatación que cualquiera de los productos que utilizan la cal como aglomerante, de forma que los paramentos pintados con **Calçpint** quedan protegidos con una película protectora de carbonato cálcico, de aspecto mate y sedoso, que deja transpirar el paramento.

CARACTERÍSTICAS:

Composición: Pasta de cal, material inerte, tierras de color y aditivos específicos.

Densidad: 1200 Kg./ m³.

Agua libre (humedad): 65 %.

pH: 13

PROPIEDADES:

- Facilidad de aplicación y plasticidad.
- Retención de agua.
- Resistencia a la penetración del agua de lluvia.
- Permeabilidad al vapor de agua (permite la transpiración del soporte).
- Dureza y resistencia.
- Desinfectante y esterilizante.

SUMINISTRO:

- **Envase:** Botes de plástico de 5 y 18 quilogramos.
- **Embalaje:** sobre palet, máximo 27 botes, con un total de 486 Kg. de producto.

COLORS: Blanco y colores de la carta.

ALMACENAMIENTO:

- **Condiciones:** Envases bien tapados y depositados en lugares cubiertos.
- **Caducidad:** 18 meses desde la fecha de fabricación.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **Manipulación previa del producto:** Agitar antes de usar.
- **Utensilios de aplicación:** pincel, brocha valenciana o "rodillo".
- **Soporte:**
 - **Tipos:** soportes minerales (hormigón, morteros y recubrimientos de cal, morteros de cemento, y otras pinturas minerales)
 - **Preparación:** El soporte debe estar limpio y seco. Sobre soportes de yeso aplicar antes la imprimación **Impreguix** de UNICMALL. Dada la variedad de yesos que hay en el mercado, es conveniente realizar una prueba antes de aplicar la pintura.
Si el soporte es absorbente, se puede diluir con agua entre un 10-20 %, solo en la primera mano, a modo de imprimación. Recomendamos no diluir la segunda mano, sobre todo si el **Calçpint** es de color, ya que cambiaría el tono del mismo.
 - **A tener en cuenta:** Sobre pintura plástica es necesario abrir el poro con papel de lija y aplicar un fijador mineral. Sobre paramentos de cartón yeso (pladur), aplicar también fijador mineral.
 - **Aplicación del producto:** Una vez preparado el soporte, se aplicaran dos capas de **Calçpint**. La segunda capa se aplicará, como mínimo, 2 horas aproximadamente después de que se aplique la primera. Los utensilios de aplicación y las salpicadas se limpian con agua.
 - **Condiciones ambientales:** No aplicar en condiciones climáticas extremas. No aplicar en temperaturas menores de 5 °C ni mayores de 35 °C, ni con una humedad relativa superior al 80 %.
 - **Tratamientos posteriores:** Se debe evitar que las superficies pintadas con **Calçpint** se mojen durante el proceso de aplicación y de secado, ya que pueden producirse manchas debido a un endurecimiento y carbonatación incorrectos.
 - **Rendimiento:** 4 – 5 m²/ Kg. a dos manos.
 - **Tiempo de secado al tacto:** 1 hora.
 - **Tiempo de aplicación de la 2ª capa:** 2 horas mínimo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

El producto irrita la piel, por lo que se aconseja utilizar guantes de goma a la hora de aplicarlo.

Evitar el contacto con los ojos. En caso de producirse, limpiar con abundante agua. Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

NOTA:

Las instrucciones de aplicación, se dan según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el producto resulta idóneo al uso que se quiera aplicar. La responsabilidad de UNICMALL se limitara al valor de la mercadería usada, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control.